

Technisches Datenblatt für vergütete Federstahldrähte

VG 09 - SH/2019-02 Revision A

Geltungsbereich

Dieses technische Datenblatt gilt für vergütete Federstahldrähte aus **SiCrV-legierten** Stählen im **superhochfesten** Bereich.

Chemische Zusammensetzung (Schmelzenanalyse)

	C %	Si %	Mn %	P %	S %	Cu %	Cr %	V %
min.	0,60	1,45	0,35				0,50	0,10
max.	0,70	1,60	0,65	0,015	0,015	0,08	0,70	0,20

Mechanische Eigenschaften

Drahtdurchmesser			Zugfestigkeit		Mindestbruch- einschnürung Z %
d mm	Toleranz mm	Rm MPa			
>	≤	±	min.	max.	-
1,00	2,00	0,025	2.300	2.400	45
2,00	4,00		2.250	2.350	
4,00	6,00	0,035	2.200	2.300	40
6,00	8,00		2.150	2.250	
Die Unrundheit beträgt max. 50% der gesamten Toleranz.			Die Zugfestigkeit innerhalb eines Ringes streut um max. 50 MPa, innerhalb einer Lieferung um max. 70 MPa.		

Physikalische Eigenschaften

Elastizitätsmodul	E [GPa]	206
Schubmodul	τ [GPa]	79,5
Dehngrenze 0,2%	$R_{p0,2}$	min. 0,9 x Zugfestigkeit des Drahtes

Oberflächenbeschaffenheit

Zulässige Tiefe von Oberflächenfehlern	max. 1% des Draht- \emptyset
Zulässige Abkohlungstiefe	max. 0,5 % des Draht- \emptyset

Wärmebehandlung - Richtwerte für Anlasstemperaturen

Nach dem Wickeln	$\approx 400^{\circ}\text{C}$, 30 min.
Nach dem Strahlen	$\approx 250^{\circ}\text{C}$, 30 min.